

เงื่อนไขที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากไม้ไผ่เพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้า
ของตัวเก็บประจุยิ่งยวด

Optimization of Synthesis of Charcoal Carbon Derived from Bamboo to be Applied as
an electrode of Super Capacitor Electrodes

สุไรดา สาดะ ฮาซานี สามะ และปาวีณา ดุลยเสรี*

Suraida Sada, Hasanee Sama and Paweena Dulyaseree*

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

Physics Program, Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University, Yala

*Corresponding author e-mail: paweena.d@yru.ac.th

(Received: October 31, 2019, Revised: December 13, 2019, Accepted: December 30, 2019)

บทคัดย่อ

การสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด ในงานวิจัยนี้ทำการหาเงื่อนไขการกระตุ้นทางเคมีเพื่อสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน โดยมีวัสดุตั้งต้น คือ ไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปในทุกพื้นที่ทางการเกษตร การสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากไม้ไผ่ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการทำให้เป็นถ่าน กระบวนการกระตุ้นด้วยกรดไนตริก และกระบวนการกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในขั้นตอนแรกมีการเตรียมไม้ไผ่ โดยทำการเผาที่ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จากนั้นนำไปกระตุ้นด้วยกรดไนตริก ที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 โมลาร์ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยใช้ความร้อน 300 องศาเซลเซียส และขั้นตอนสุดท้ายนำไปกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อผ่านกระบวนการกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว นำถ่านคาร์บอนที่ได้ไปวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) และวิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้า จากผลการทดลองการเปรียบเทียบสเปกตรัมของถ่านคาร์บอนที่ผ่านการกระตุ้นด้วยกรดไนตริก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่าที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ มีค่าความจุจำเพาะสูงที่สุด คือ 2.97 ฟารัดต่อกรัม อาจเกิดจากการมีหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลมากกว่าความเข้มข้นอื่น ทำให้โครงสร้างของคาร์บอนไม่สมบูรณ์และพื้นที่ผิวมีความชอบน้ำ ส่งผลให้สารละลาย อิเล็กโทรไลต์สามารถแทรกซึมไปยังขั้วไฟฟ้าได้ง่ายจึงทำให้ขั้วไฟฟ้ามีความสามารถในการเก็บประจุได้ดีกว่า

คำสำคัญ: ถ่านคาร์บอน ไม้ไผ่ ค่าความจุจำเพาะ

ABSTRACT

Optimization of synthesis of charcoal carbon (CC) derived from bamboo for supercapacitor electrodes was investigated. The synthesis of charcoal carbon from bamboo consists of 3 steps: firstly, bamboo powder was synthesized at 500 °C for 90 minutes. Second step, bamboo powder was activated by nitric acid (HNO₃) at various concentrated in 0.1, 1 and 10 molars, respectively for 3 hours at 300 °C and third step, bamboo powder was activated by 1 molar in sodium hydroxide (NaOH). After that it was washed and dried at 100 °C for overnight. Bamboo powder was characterized by Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) and electrochemical properties. One molar potassium hydroxide (KOH) was used as electrolyte. At 1 molar of HNO₃, a high specific capacitance of 2.97 F/g was obtained. The capacitance improvement was attributed to the increase in carboxyl group.

Keywords: carbon charcoal, Bamboo, specific capacity

บทนำ

ในปัจจุบันการผลิตถ่านคาร์บอนจากวัสดุทางการเกษตร สำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานมีขั้นตอนในการผลิตหรือ กระตุ้นหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปแล้วผลิตเพื่อใช้แทนพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากในปัจจุบันมีแหล่งพลังงาน จำนวนมากเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ การใช้พลังงานของผู้คนไม่ว่าจะทั้งในด้านอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจำวัน โดยจะนำพลังงานบางส่วนที่ได้เก็บไว้ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด เป็นต้น [1] ณ ตอนนี้นี้แบตเตอรี่ประสบปัญหาที่สำคัญคือ มีความหนาแน่นกำลังต่ำ มีอายุการใช้งานสั้น ส่วนตัวเก็บประจุจะมีความหนาแน่นพลังงานต่ำ จึงทำให้มีการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานประเภทตัวเก็บประจุยิ่งยวด ข้อดีของตัวเก็บประจุยิ่งยวดก็คือ มีความหนาแน่นพลังงานและกำลังที่สูง โดยมีค่าความหนาแน่นพลังงานที่สูงกว่าตัวเก็บประจุ และมีค่าความหนาแน่นของกำลังที่สูงกว่าแบตเตอรี่ นอกจากนี้สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามยังมีความต้องการตัวเก็บประจุ ให้มีค่าความหนาแน่นของพลังงานได้เท่าเทียมแบตเตอรี่และประสิทธิภาพในราคาต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นสามารถทำได้โดยเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นถ่านกัมมันต์ ถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก มีรูพรุนขนาดต่าง ๆ มีพื้นที่ผิวสูง ส่งผลให้ถ่านกัมมันต์มีสมบัติการดูดซับที่ดีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน วัสดุที่นำมาผลิตถ่านกัมมันต์ เช่น ไม้ไผ่ แกลบ กะลามะพร้าว และเปลือกกล้วย เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยเฉพาะทางเล่มนี้สนใจไม้ไผ่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตถ่านคาร์บอน เนื่องจากไม้ไผ่ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกทางเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะนำวัสดุทางการเกษตรมาผลิตเป็นถ่านคาร์บอน ซึ่งไม้ไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตั้งแต่การบริโภคหน่ออ่อน ซึ่งไม้ไผ่ในประเทศไทยมี 17 สกุล 72 ชนิด [2] และเกือบทั้งหมดเป็นไม้ที่เจริญเติบโตเป็นกอไม้ สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนมีปริมาณของไม้ไผ่อยู่ประมาณ 2,850,000 ไร่ คิดเป็นปริมาตรไม้ประมาณ 17.6 ล้านลูกบาศก์เมตร

ดังนั้นในงานวิจัยเฉพาะทางนี้สนใจที่จะนำไม้ไผ่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน เนื่องจากไม้ไผ่เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในภูมิภาคทางภาคใต้ จึงสนใจที่จะนำไม้ไผ่มาประยุกต์เพื่อใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน เพื่อให้ได้ถ่านคาร์บอนที่มีรูพรุนสูงและต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นตัวเก็บประจุ โดยการเตรียมไม้ไผ่ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที และกระตุ้นด้วยสารเคมี 2 ชนิด คือ กรดไนตริก ที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 โมลาร์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์

วัตถุประสงค์

หาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถ่านคาร์บอนจากไม้ไผ่ โดยมีการกระตุ้นทางเคมี โดยใช้กรดไนตริก ที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 โมลาร์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด

วิธีการวิจัย

ศึกษาหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถ่านคาร์บอนจากไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมวัสดุตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน การกระตุ้นทางเคมี การวิเคราะห์สมบัติของถ่านคาร์บอน และการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีของถ่านคาร์บอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การเตรียมวัสดุตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน โดยการนำไม้ไผ่มาตัดได้ขนาดประมาณ 4 – 7

เซนติเมตร ล้างและทำให้แห้ง ระยะเวลา 4 – 7 วัน หลังจากนั้น นำไปเข้าสู่กระบวนการคาร์บอนไอเซนชันที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที นำถ่านคาร์บอนที่ผ่านการคาร์บอนไอเซนชันมาดให้ละเอียด เพื่อเข้าสู่กระบวนการถัดไป

ตอนที่ 2 การกระตุ้นทางเคมี

นำถ่านคาร์บอนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส น้ำหนัก 15 กรัม ไปกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดไนตริก ที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส และปรับรอบ 1000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำปอดประจุ และกรองจนกว่าสารละลายมีค่า pH เป็นกลาง นำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยแสดงสัญลักษณ์เป็น BA-0.1, BA-1 และ BA-10 ตามลำดับ เมื่อผ่านกระบวนการกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดเรียบร้อยแล้ว นำไปกระตุ้นทางเคมีด้วยเบส โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปรับรอบ 1000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้น นำมาล้างด้วยน้ำปอดประจุและกรองจนกว่าสารละลายมีค่า pH เป็นกลาง จึงนำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แสดงสัญลักษณ์เป็น BA-0.1, BA-1 และ BA-10 ตามลำดับ จึงได้วัสดุสำหรับทำเป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สมบัติของถ่านคาร์บอน

การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของพื้นที่ผิวถ่านคาร์บอนด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) รุ่น Lasco FT/IR-6800 เพื่อศึกษาหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์บนพื้นผิวถ่านคาร์บอน โดยนำผงถ่านคาร์บอนเทลงบนฐานที่เตรียมไว้ของเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) นำไปวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวของถ่านกัมมันต์

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของถ่านคาร์บอน

นำถ่านคาร์บอนที่ผ่านกระบวนการกระตุ้น น้ำหนัก 0.5 กรัม ละลายด้วยเอทานอลและหยดลงบนขั้วไฟฟ้า รอจนกว่าสารละลายจะแห้ง หลังจากนั้น นำขั้วไฟฟ้าที่เตรียมไว้ไปจุ่มในสารละลายอิเล็กโทรไลต์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เพื่อวัดสมบัติทางเคมีไฟฟ้าและคำนวณหาความจุจำเพาะ (ฟารัดต่อกรัม) จากสมการ


$$C = \frac{\int Idv}{V \times m \times \Delta V} \tag{1}$$

เมื่อ $\int Idv$ คือ พื้นที่ผิวใต้กราฟ, V คือ ศักย์ไฟฟ้า (โวลต์), m คือ น้ำหนักของถ่านคาร์บอน (กรัม) และ ΔV คือ อัตราการสแกนศักย์ไฟฟ้า (โวลต์ต่อวินาที)


ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของพื้นที่ผิวคาร์บอนที่ผ่านการกระตุ้นด้วยกรดไนตริก (ภาพที่ 1) มีตำแหน่งในอินฟราเรดสเปกตรัมเกิดขึ้น 5 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งการสั่นที่ต่ำกว่า 950 cm^{-1} แสดงหมู่ฟังก์ชันของอัลเคน (C-H), ตำแหน่งการสั่นในช่วง 1000-1260 cm^{-1} แสดงหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลิก (C-O), ตำแหน่งการสั่น 1599 cm^{-1} แสดงหมู่ฟังก์ชันของอะโรมาติก (C=C), ตำแหน่งการสั่น 1710 cm^{-1} แสดงหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิล (C=O) และตำแหน่งการสั่นในช่วง 2800-3000 cm^{-1} แสดงหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกซิล (-OH) จากตำแหน่งที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า เมื่อผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยกรด ส่งผลให้โครงสร้างของคาร์บอนไม่สมบูรณ์ [3-5] ในภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบถ่านคาร์บอนไม้ไฟที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ พบว่าที่ความเข้มข้นของการกระตุ้นด้วยกรดไนตริก 1 โมลาร์ และที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ (BAB-1) มีหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลิก


(C-O) และหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกซิล (-OH) มากกว่าความเข้มข้นอื่น แสดงให้เห็นว่านอกจากจะมีโครงสร้างของคาร์บอนไม่สมบูรณ์แล้วพื้นผิวของถ่านคาร์บอนไม่ไผ่ยังมีคุณสมบัติชอบน้ำ ส่งผลให้อิออนของอิเล็กโทรไลต์สามารถแทรกซึมไปยังขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุได้ง่าย มีโอกาสในการเก็บประจุได้สูงกว่าความเข้มข้นอื่น ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีในลำดับถัดไป



ภาพที่ 1 เปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันของถ่านคาร์บอนไม่ไผ่ซึ่งกระตุ้นด้วยกรดไนตริกความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 โมลาร์



ภาพที่ 2 เปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันของถ่านคาร์บอนไม่ไผ่ซึ่งกระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 โมลาร์



ภาพที่ 3 เปรียบเทียบค่าความจุจำเพาะของถ่านคาร์บอนจากไม้ไผ่ที่ผ่านกระตุ้นด้วยกรดไนตริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เงื่อนไขต่างกัน

วิจารณ์ผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของถ่านคาร์บอนไม้ไผ่ที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยกรดไนตริกที่ความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 โมลาร์ และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ดังภาพที่ 3 พบว่าที่ความเข้มข้นของกรดไนตริก 1 โมลาร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ (BAB-1) นั้น มีพื้นที่ใต้กราฟมากที่สุด ส่งผลให้เมื่อคำนวณหาค่าความจุจำเพาะจากสมการที่ 1 มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 2.97 ฟารัดต่อกรัม รองลงมาคือความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ เท่ากับ 2.22 ฟารัดต่อกรัม และสุดท้ายที่ความเข้มข้น 10 โมลาร์ เท่ากับ 2.17 ฟารัดต่อกรัม การเพิ่มขึ้นของค่าความจุจำเพาะเกิดจากการมีหมู่ฟังก์ชันที่แสดงสมบัติของการชอบน้ำ ซึ่งสมบัตินี้ทำให้อิออนของอิเล็กโทรไลต์เคลื่อนที่ได้ง่ายและเก็บสะสมประจุบริเวณขั้วไฟฟ้าได้ดีกว่าเงื่อนไขอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับผลการทดลองใน [6] ด้วย

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอนจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมถ่านคาร์บอนจากจากไม้ไผ่ โดยวิธีการกระตุ้นด้วยกรดไนตริกที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ และกระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ มีเงื่อนไขดีที่สุดในการสังเคราะห์ถ่านคาร์บอน และมีค่าความจุจำเพาะสูงสุด เท่ากับ 2.97 ฟารัดต่อกรัม เนื่องจากเงื่อนไขนี้แสดงหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลิก (C-O) และหมู่ฟังก์ชันของไฮดรอกซิล (-OH) มากกว่าความเข้มข้นอื่น หมู่ฟังก์ชันเหล่านี้ทำให้พื้นผิวของวัสดุมีความชอบน้ำ ส่งผลให้อิออนของอิเล็กโทรไลต์สามารถเคลื่อนที่ไปยังขั้วไฟฟ้าได้ง่ายและสามารถเก็บประจุได้ดี

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

จากงานวิจัยนี้ทำให้ทราบค่าความจุจำเพาะของตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากถ่านไม้ไผ่เบื้องต้น ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้ถ่านคาร์บอนจากไม้ไผ่มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานได้มากกว่านี้ โดยการปรับปรุงพื้นที่ผิวของวัสดุให้มีพื้นที่ผิวที่สูงขึ้นเพื่อผลิตเป็นวัสดุในการกักเก็บพลังงาน

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยนี้ลุ่ล่งได้ด้วยความรู้และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร และขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] J. R. Miller and P. Simon, "Electrochemical Capacitors for Energy Management," *Science*, vol. 321, pp. 651, 2008.
- [2] ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และสากล ลำดวนหอม, "การศึกษาการเจริญเติบโตของไผ่," *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*, ปีที่ 5, ฉ. 3, น. 256-254, 2559.
- [3] อานิสสะ หะยีดีอราแม และวันอานิตา หะซา, "การศึกษาหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร," ใน *รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4*, นครศรีธรรมราช, 2561, น. 342-347.
- [4] M. S. Islam, B. C. Ang, S. Gharekhani and A. B. M. Afifi, "Adsorption capability of activated carbon synthesized from coconut shell," *Carbon Letters*, vol. 20, pp. 1-9, 2016.

- [5] S. Shi, J. Jang, S. H. Yoon and I. Mochida, "A study on the effect of heat treatment on functional groups of pitch based activated carbon fiber using FTIR," *Carbon*, vol. 35, no. 12, pp. 1739-1743, 1997.
- [6] H. Zanina, E. Saito, H. J. Ceragioli, V. Baranauskas and E. J. Corat, "Reduced graphene oxide and vertically aligned carbon nanotubes superhydrophilic films for supercapacitors devices," *Materials Research Bulletin*, vol. 49, pp. 487-493, 2014.